

Leader mondiale nella fabbricazione e fornitura di sistemi di alta qualità per la pavimenti di legno

Thortex è in grado di fornire un gran numero di sistemi da applicare su vecchi e nuovi pavimenti di legno.

I pavimenti di legno nuovi devono essere sabbiati con carta vetro fine per rimuovere qualsiasi fibra libera.

Le superfici composite devono essere leggermente abrase utilizzando carta abrasiva fine. Quando si deve rinnovare completamente un pavimento, tutto il rivestimento esistente deve essere rimosso dall'originale substrato. Successivamente la superficie deve essere abrasa e tutti i detriti risultanti da tale operazione essere rimossi. Quando si utilizza un processo di vaporizzazione per togliere la cera, prima di applicare qualsiasi rivestimento, lasciare asciugare la superficie.

Quando si deve solamente rivestire un pavimento, controllare l'adesione e l'integrità del rivestimento già esistente. Qualsiasi zona con scarsa aderenza deve essere tolta fino ad avere un fondo sano. Le superfici devono poi essere completamente pulite con un detergente per rimuovere depositi di cera e grasso; successivamente devono essere completamente abrase con una spazzola a moto rotatorio imbottita di carta abrasiva grana 240.

Aree danneggiate possono essere ricostruite e riparate con il Timba-Tech.

Quando si richiede un sistema trasparente, applicare il Floor-Tech CS. Floor-Tech CS è un prodotto mono-componente a base acqua fornito pronto all'uso.

Per applicazioni su nuovi/scoperti pavimenti, il primo strato di Floor-Tech CS deve essere diluito con un rapporto di circa 1:1 con acqua pulita e deve essere ben mescolato per assicurarsi la completa miscelazione.

Floor-Tech CS può essere applicato a pennello o rullo.

Su pavimenti nuovi o non rivestiti bisogna applicare minimo tre strati. Il primo strato deve essere lasciato asciugare; quindi abradere leggermente e spianare per eliminare le piccole asperità del legno. Rimuovere tutti i detriti e la polvere. Pavimenti nuovi o non rivestiti devono essere sigillati con una strato di Floor-Tech CS. Applicare successivamente altri due strati di prodotto non diluito per ottenere il massimo rendimento. Il minimo intervallo tra l'applicazione dei due strati deve essere di 2 ore. Questo periodo di tempo si riduce in condizioni di buona ventilazione. In alternativa si possono utilizzare i sistemi Floor-Tech FB e Floor-Tech PU quando si deve fornire una finitura flessibile quando è richiesto un sistema pigmentato.