

SCHEDA TECNICA AQUA-TECH W.P.

Rivestimento impermeabilizzante mono-componente a base di solventi

Thortex Aqua-Tech WP è un sistema idro-repellente ad alta prestazione facile da usare, non-siliconico, trasparente, ideato per applicazioni su superfici in muratura.

Thortex Aqua-Tech WP è basato su una miscela unica di resine idrorepellenti sviluppata specificatamente per produrre un rivestimento che garantisca idrorepellenza per almeno 10 anni su una vasta gamma di superfici in muratura, compreso calcestruzzo, asbesto, mattoni, pietra naturale e artificiale, senza alterare il normale aspetto della superficie.

Thortex Aqua-Tech WP ha una struttura micro-porosa che consente alla muratura di respirare, ed è approvato secondo il BS6477:1984 per superfici di mattoni e pietra calcarea.

Prima di procedere, leggere attentamente le seguenti istruzioni per garantire la corretta comprensione della procedura di applicazione.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di contaminazione.

NOTA: se la superficie da trattare è umida, possono presentarsi macchie bianche dopo l'applicazione di **Thortex Aqua-Tech WP**.

Proteggere dal contatto le eventuali aree adiacenti verniciate, come porte e finestre, dal momento che **Thortex Aqua-Tech WP** può ammorbidire la vernice.

MISCELAZIONE

Thortex Aqua-Tech WP è un materiale mono-componente e richiede solo di essere mescolato prima dell'uso per amalgamare bene i vari componenti.

APPLICAZIONE

Thortex Aqua-Tech WP va applicato liberamente sulla superficie preparata con un vaporizzatore pneumatico o un pennello largo.

Applicare dal punto più alto della superficie da trattare per consentire al prodotto eccedente di scorrere verso il basso.

Uno strato è sufficiente per la maggior parte delle superfici, tuttavia su superfici porose è opportuno applicare un secondo strato quando il primo è asciutto.

Tutti gli attrezzi devono essere puliti **IMMEDIATAMENTE** dopo l'uso con Thortex Universal Cleaner

Copertura teorica

Per quanto non si possa fornire una copertura teorica, nella pratica la copertura varia da 2 ai 4 mq per litro a seconda della porosità della superficie.

Istruzioni dettagliate sono disponibili al Centro Tecnico su richiesta.

DATI TECNICI

Rapporto di miscelazione Fornito pronto per l'uso

Aspetto Liquido bianco acquoso

Tempo di asciugatura e polimerizzazione a 20° C 2-4 ore secondo le condizioni dominanti

Volume solidi 7%

Sostanze Organiche Volatili 783 gr/l

Durata a Scaffale

Usare entro 5 anni dall'acquisto. Conservare sigillato nei contenitori originali a una temperatura fra i 10° C e i 30° C

Idrorepellenza

Approvato secondo il BS6477:1984 per superfici di mattoni e pietra calcarea.

SALUTE E SICUREZZA

Thortex Aqua-Tech WP allo stato liquido è infiammabile.

Provvedere a un'adeguata ventilazione in aeree ristrette.

Evitare il contatto con la pelle

Usare occhiali protettivi per proteggere gli occhi dagli spruzzi.

Una dettagliata Scheda di Sicurezza é compresa in ogni confezione o disponibile su richiesta.

CONFEZIONE

Disponibile in confezioni da 5 e 25 litri.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica vanno considerate solo come indicazioni generali. Sono date in buona fede senza responsabilità da parte del produttore per l'uso che verrà fatto del prodotto o di queste informazioni, dal momento che ciò risulta fuori dal controllo della Thortex. L'utilizzatore dovrà determinare l'adeguatezza del prodotto con proprie prove tecniche.

THORTEX ITALIA Srl

Via Parigi – 46047 PORTO MANTOVANO (MN)

Tel. 0376/408720 Fax 0376/409923

Sede Legale: C.so V. Emanuele, 21 - 46100 Mantova (MN)

www.thortex.it E-mail: info@thortex.it